

Для склеивания резины с металлом

WEICON GMK 2410 Rubber Metal Adhesive – быстрое отверждение, сильная фиксация, постоянная упругость!
WEICON GMK 2410 – контактный клей, содержащий растворители на основе полихлоропрена (CR). Используется для упругого и крепкого склеивания больших поверхностей резины с резиной и резины с металлом.
WEICON GMK 2410 применяется также для склеивания пористой резины (например, неопрена), кожи, войлока, изоляционных материалов, текстиля, дерева и многих пластиков. После отверждения влагоустойчив.
WEICON GMK 2410 не подходит для таких материалов, как: пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, пена ПВХ, искусственная кожа.



Области применения:

- Склеивание резиновых матов с металлическими пластинами
- Приклеивание резиновых профилей, дверных уплотнений в автомобилях и бытовой технике
- Крепление изоляционных материалов или звукопоглощающей фольги/пластин к конструкционным элементам
- В качестве универсального экономичного контактного клея для промышленного применения

Формы поставки:

185 г туба, Артикул: **16100185**, 300 г банка, Артикул: **16100300**, 350 г банка, Артикул: **16100350**, 700 г банка, Артикул: **16100700**, 5 кг ведро, Артикул: **16100905**, 25 кг ведро, Артикул: **16100925**



Технические характеристики	
Состав	Полихлоропрен
Плотность смеси	0,93 г/см ³
Вязкость	Ок. 2.400 mPa.s
Цвет	Желтовато-коричневый
Расход	250 – 350 г/м ²
Время застывания	5-10 минут
Время позиционирования деталей с адгезивом	10 минут
Финальная прочность после	Приблизительно 24 часа
Устойчивость к температурам	от -40°C (-40°F) до +80°C (+176°F), кратковременное воздействие (1 час) до +100°C (+212°F)
Температура	+15°C (+59°F) до 35°C (+95°F); становится желеобразным застывает при температуре ниже +5°C (+41°F), чтобы вернуть его в рабочее состояние необходимо постепенно повысить температуру до комнатной
Условия хранения	При комнатной температуре (+15°C / +59°F до +25°C / +77°F), в сухом месте, в плотно закрытой упаковке
Срок годности	12 месяцев в закрытой упаковке

Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53281-83:

Оцинкованная сталь / EPDM	0,16 Н/ммл (16,0 Н/смл)
Оцинкованная сталь / оцинкованная сталь	1,60 Н/ммл (160,0 Н/смл)
Оцинкованная сталь / SBR	0,54 Н/ммл (54,0 Н/смл)
Оцинкованная сталь / NBR	0,57 Н/ммл (57,0 Н/смл)

АДГЕЗИВНЫЙ КЛЕЙ-СПРЕЙ

WEICON Клей – спрей сильной, средней и многократной фиксации. Быстрый и удобный в работе клей-аэрозоль для склеивания больших поверхностей из легких материалов: бумага, текстиль, ковролин, кожа и т. д. Основа – синтетический каучук.

Продукт:	Артикул	Фасовка	Применение	Цвет/Запах
Adhesive Spray Адгезивный клей-спрей	11800500	0,5л (средняя фиксация)	Область применения: - Фиксация шаблонов, рекламных щитов, плакатов, фотографий, выставочного оформления, чертежей и технических схем. Идеален в графической области. - Бумага, картон и пленка могут быть склеены между собой. При нанесении клея на одну сторону, поверхности могут быть снова легко отделены друг от друга. При двустороннем нанесении клея происходит постоянное склеивание.	Бесцветный
	11801500	0,5л (сильная фиксация)		
	11802500	0,5л (многократная фиксация)		