

WEICON Нержавеющая Сталь – Спрей светлый

Техническая спецификация
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON Нержавеющая Сталь – Спрей светлый содержит пигмент сплава нержавеющей стали со степенью чистоты около 98,5% и обеспечивает антикоррозийной защитой металлические поверхности. Сплав нержавеющей стали состоит частично из хрома, никеля и марганца и придает поверхности оптику нерж.стали (V2A, V4A). WEICON нержавеющая сталь – спрей светлый обладает хорошей устойчивостью к кислотам, благодаря чему его можно использовать там, где требуется устойчивое и эффективное защитное покрытие, которое в том числе устойчиво к погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Применение

- ремонт поврежденных поверхностей из нержавеющей стали, таких как силосные сооружения, трубопроводы
- улучшение оптического вида дерева, стекла, камня, керамики и большинства пластиков
- декорационные работы.

Технические данные

| | |
|-----------------------------------|---|
| Цвет | RAL 9006, металллик светлый–нержавеющая сталь |
| Применение | в помещении и на открытом воздухе |
| Связующий агент | акриловая смола |
| Пигмент | пигмент сплава нержавеющей стали |
| Чистота пигмента | VA около 98,5% |
| Содержание металла в сухой пленке | около 35% VA/Al % |
| Удельный вес | 0,95 – 1,0 г/см ³ |
| Рекомендуемая грунтовка | цинк спрей |
| Температура нанесения | +5 - +35°C оптимальная +18 - +25°C |


Расход при 1,5 нанесении крестовым ходом са. 120 мл/м²

| | |
|--|------------|
| Толщина покрытия при 1,5 нанесении крестовым ходом | 15 - 25 µm |
| Высыхание до отлипа (20°C) | са 10 мин. |
| Полное отверждение при (20°C) | са 10 ч. |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Лакировка / повторное окрашивание (20°C) | 8 ч. |
| Устойчивость к истиранию | износостойкий |
| Решётчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий | GT 0 до GT 1 |
| Стойкость к соляному туману ISO 9227 | >140 ч. |
| Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519 | без образования волосяных микротрещин |
| Наружное покрытие | не требуется |
| Устойчивость к температурам после полного отверждения | от -50 до +300°C |
| Срок годности | 24 мес. |

Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON Cleaner S. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

Стандартная фасовка

Артикул 11104400 – 400 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензий.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

WEICON Нержавеющая Сталь – Спрей СВЕТЛЫЙ

Техническая спецификация
Дата: 06.06.2016 – страница 1/1

Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua